

IT 155

Wetterschutzbahn | Bauzeitenabdeckung



155 g/m² | sd-Wert 8m | weiss transparent | selbstklebend

Schützt Massivholz und Holzwerkstoffe während Transport und Bauzeit vollflächig und wasserdicht (W1), mit 12 Wochen Freibewitterung, rutschhemmender Oberfläche und vorgeschrittenem Liner für einfache Verlegung.

B x L	Preis / m ²	ab 300 m ²	Preis / Rolle
1,5m x 50m (25cm + 125cm)	CHF 5.30	CHF 5.00	CHF 397.50
0,375m x 50m (4cm + 33,5cm)	CHF 5.90	CHF 5.30	CHF 110.65

Technische Daten

Farben	opak transparent mit Rasteraufdruck
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +40°C
Flächenbezogene Masse	155 g/m ² ohne Liner
Dicke	0,3 mm
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Höchstzugkraft	längs ≥115 N/5cm quer ≥80 N/5cm
Zusammensetzung	PP-Vlies mit Antirutsch-Beschichtung
Weiterreisswiderstand	längs 60 N quer 80 N
Rollengewicht	ca. 17 kg
Reissdehnung	längs ≥70% quer ≥80%
Brandverhalten	Klasse E

Merkmale

- vollflächig selbstklebend
- luftdicht, regensicher, wasserdicht W1
- Freibewitterung 12 Wochen
- rutschhemmend, transparent
- wasserfester Klebstoff
- Schnittmarkierung aufgedruckt
- wenig Hitzeabsorption durch materialschonende helle Farbe
- sehr gute Haftung auf sich selbst

Anwendung

IT 155 wird als Membrane zum Schutz der Konstruktion und zum Ausbilden einer luftdichten Schicht eingesetzt.

Sie ist transparent: Markierungen, Bohrungen und Durchbrüche bleiben sichtbar. Die IT 155 übernimmt die

Funktionen der Wind- und Luftdichtheit, sowie eines Bewitterungsschutzes. Sie ist nicht überstreich- und überputzbar. Bei der Montage ist diese vollflächig mit dem Untergrund zu verkleben. Empfohlen wird, im ersten Schritt die benötigte Menge abzulängen, den Liner ein Stück wegzuziehen und die IT 155 am Anfang des Bauteils zu fixieren. Der geteilte Liner vereinfacht das anbringen, so dass kaum Falten und Blasen entstehen.

Im zweiten Schritt sollte der Liner beidseitig Stück für Stück flach abgezogen werden und gleichzeitig die Bahn mit einem breiten Flächenwischer blasenfrei angerieben werden (z.B. Wasserschieber oder breiter, gerader Strassenbesen). Mit einem Kantholz kann der Liner beim Abziehen aufgewickelt und daran gezogen werden. Dadurch lässt sich die Zugspannung beim Abziehen gleichmässig verteilen und eine faltenfreie, plane Verklebung erreichen. Überlappungen der Bahnen sind mit 10 cm auszuführen. Dabei sollte auf ausreichenden Anpressdruck mit der Anpressrolle an der jeweils offenen Kante geachtet werden.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

