


IT 185

SK2x Dachbahn solar


185 g/m² | sd-Wert 0,07m | blau

Schützt Holz und Dämmung in belüfteten Dächern dauerhaft – regensicher, winddicht und diffusionsoffen, ab 15° Dachneigung einsetzbar, bis 4 Monate frei bewitterbar und beständig unter integrierten Photovoltaikanlagen. Temperaturbeständig bis 100 °C, geeignet als Unterdach für normale und erhöhte Beanspruchung (SIA 232/1) sowie Minergie-ECO. Mit doppelseitigem Acrylatband (SK2x)

B x L	Preis / m ²	ab 450 m ²	Preis / Rolle
1,5m x 50m mit SK2x	CHF 2.80	CHF 2.50	CHF 210.00
3m x 50m mit SK2x	CHF 2.80	CHF 2.50	CHF 420.00

Passend dazu: **G 670** **IT 192** **IT 193**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Lagerung	kühl und trocken
Aufbau	obere Schutzschicht PP, Diffusionsmembran TPU, untere Schutzschicht PP
Flächenbezogene Masse	185 g/m ²
Dicke	0,89 mm
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1 wasserdicht
Höchstzugkraft	längs 350 quer 260 N/5cm
Dehnung bei Höchstzugkraft	längs 60% quer 80%
Zusammensetzung	3-lagiges Vlies
Palette	20 Rollen: 3000 m ²
Weiterreisswiderstand	längs 200 quer 240 N
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd-Wert 0,07 m (± 0,05 m)
Freibewitterung	4-6 Monate
Dachneigung	≥ 15°
Farbe	blau mit weissem Rasteraufdruck

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Merkmale

- für normale und erhöhte Beanspruchung (SIA 232/1)
- für belüftete Dächer, dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
- mit Rasteraufdruck zum bequemen Zuschneiden
- regensicher, winddicht, diffusionsoffen
- voll recyclebar, UV-stabilisiert, rutschhemmend, blendfrei
- Gut geeignet für Minergie-ECO
- Entspricht 2. Priorität nach ecoBKP/ecoDevis

IT 185 erfüllt die Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO im Hinblick auf ökologische, gesundheitliche und kreislauffähige Vorgaben. (Bewertung basiert auf Methodik Baumaterialien ecobau 2025.4. Die Bewertungskriterien wurden für die Version 2025 verschärft.)

Freibewitterung

Für Unterdächer, welche länger als einen Monat der freien Bewitterung ausgesetzt werden, müssen gemäss SIA-Norm 232 situationsbezogene geeignete Massnahmen (Bauzeitabdichtung) getroffen werden. Die Dachbahn übernimmt nicht auf Dauer die Funktion einer Dacheindeckung. Das Dach muss spätestens 24 Wochen nach Verlegung der Dachbahn eingedeckt werden. Über die Sommermonate reduziert sich die freie Bewitterung auf vier Monate. Der sechsmonatige Freibewitterungszeitraum bezieht sich auf mitteleuropäisches Klima bei nicht exponierten Höhenlagen.

Verarbeitung

Die geltenden Vorschriften und Richtlinien (SIA-Norm 232/1:2011) sind zu berücksichtigen. Je nach Dachneigung sollte parallel zur Traufe eine Überdeckung von 10-20 cm erfolgen. Als Hilfe dazu dient die Überlappungslinie, die bei 10 cm aufgedruckt ist. An Dachdurchbrüchen muss die IT 185 seitlich hochgeführt werden. Die regen- und windsichere Abdichtung erfolgt dauerhaft durch die zweifache Selbstklebeausrüstung (SK DUO). Hier fallen Klebekante auf Klebekante. Ohne grösseren Druck auf die Klebefläche auszuwirken verbinden sich beide zu einer homogenen Verklebung. Der Acrylat-Kleber pickt sofort an und verstärkt seine Klebekraft binnen 24 Stunden weiter, bleibt dauerelastisch und witterungsbeständig über Jahrzehnte. Das Lösen der Überlappung ist nur durch Zerstörung des Träger- bzw. Deckvlies möglich. Die Klebekanten werden durch Silikonpapiere vor Verunreinigung geschützt, welche man beide gleichzeitig mit einem Zug abziehen kann. So ist eine zuverlässige, praxistaugliche und wirtschaftliche Verarbeitung jederzeit möglich. Die weiteren Überlappungen und Anschlüsse werden sicher abgedichtet mit dazu geeigneten Klebebändern oder einer dazu passenden Dichtmasse um die Anforderungen für erhöhte Beanspruchung zu erfüllen. Die Dachbahn ist wasserdicht bei Stauwasser und Eisbildung. Durch die dichte Verklebung kann zudem keine kalte Aussenluft die Dämmung auskühlen.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

