


IT 190

PES-Folienklebeband



UV-stabil | schwarz matt | Träger aus IT 168

Verklebt Überlappungen von Luftdichtheitsebenen im Steildach- und Fassadenbereich aussen luftdicht sowie wind- und regensicher – ideal für teiloffene Fassaden, mit hoher UV-Beständigkeit dank Trägermaterial aus IT 168 Fassadenbahn.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
60mm x 25m	10	CHF 0.96	CHF 24.00

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-30 bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur	-5 bis +40 °C
Trägermaterial	Polyestervlies 180 g/m²
Dicke Träger	0,70mm
Klebstofftyp	Dispersionsacrylat
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Schutzabdeckung	Silikonpapier 120 g/m²
Schälwiderstand	≥ 35 N/25 mm (DIN EN 1939)
Feuchtebeständigkeit	sehr hoch

Anwendung

Aufgrund seiner universellen Haftkleeigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen, flexiblen Dampfbremsen, Unterdachbahnen und Holzwerkstoffplatten, sowie deren Übergänge bei Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten nach DIN 4108 Teil 7 und SIA 180, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Unterdachbahnen.

Merkmale

Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen, besonders beim Verkleben von HDPE- und TPU-Folien, Polypropylen- und Polyestervliesen sowie auf deren Spezialbeschichtungen. Die Trägerfolie ist aus demselben Material wie die IT 168 Fassadenbahn UV, dadurch wird Faltenbildung vermieden besonders bei hohen Wärmebelastungen und Temperaturschwankungen. Die Verklebungen sind damit luftdicht und regensicher.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.