


G 605

PE-Butyl-Klebeband Superflex

Reissdehnung: 300% | 2mm dick | schwarz



Dichtet Luftdichtheitsschichten im Dach- und Hochbau dauerhaft wasserdicht ab – durch die enorme Flexibilität auch für runde Durchdringungen, z. B. Dunstrohre, geeignet. Die Trennlage lässt sich durch den beidseitigen Überstand (Fingerlift) leicht abziehen.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
80mmx10m	6	CHF 3.45	CHF 34.50

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Träger	PP-Spezialfolie
Innenkerndurchmesser	76mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Dicke Träger	0,025 mm
Gesamtdicke (ohne Trennlage)	ca. 2 mm
Reisskraft (DIN EN 14410)	ca. 20 N / 25 mm
Reissdehnung (DIN EN 14410)	≥ 300%
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Butylkautschuk grau
Wasserbeständigkeit	dauerhaft beständig
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Nicht beständig gegen	Öle, viele organische Lösungsmittel z.B. Benzin
Klebkraft	sehr gut
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch

Anwendung

Gerband 605 wird im Dach- und Hochbaubereich als Dichtungsband zum dauerhaften Abdichten von Luftdichtheitsschichten gemäss SIA 180 eingesetzt, speziell dort, wo aufgrund der abzudichtenden Geometrien eine enorme Flexibilität des Klebebandes notwendig ist. Abdichten von Überlappungen in Ecken und Kanten.

G 605 ist auf glatte Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind. Poröse oder sandende Untergründe müssen vor der Verklebung ausreichend mit einer Haftgrundierung (z.B. IT 1794 oder PrimerSpray) vorbehandelt werden. Es ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verträglichkeit von G 605 auf Gummi und Kunststoffen ist wegen evt.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.