
innotape

Klebebänder und Folien im Isolationsbereich

IT 197 Fensterband aussen | diffusionsoffen



sd-Wert 1,5m | schlagregendicht 600 Pa | schwarz

Dichtet Anschlussfugen bei Fenstern und Türen im Aussenbereich an Mauerwerk luftdicht und schlagregensicher ab – diffusionsoffenes, überputzbares Vlies für eine sichere energetische Abdichtung. Einfach zu verarbeiten dank geschlitztem Liner und optionaler Vorfaltung für Eckverklebungen.

IT 197 erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten nach DIN 4108 und SIA 180, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen im Aussenbereich.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
70mm x 25m	4	CHF 0.88	CHF 22.00
100mm x 25m Linerteilung 15mm + 85mm	4	CHF 1.55	CHF 38.75
150mm x 25m Linerteilung 15mm + 135mm	4	CHF 2.24	CHF 56.00
100mm x 25m vorgefaltet mit einseitigem Liner und Fingerlift 15mm + 85mm	6	CHF 1.80	CHF 45.00

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.–** **10 % ab CHF 1'000.–** **15 % ab CHF 2'000.–**

Technische Daten

SD-Wert	1,5 m (-0,5/+1,5)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Träger	Vliesverbund dreilagig
Farben	schwarz
Verarbeitungstemperatur	empfohlen ≥5 °C ab -10 °C möglich
Gesamtdicke (ohne Trennlage)	0,48 - 0,51 mm, ohne Abdeckung
Klebstofftyp	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Schutzabdeckung	PP-Folie mit 120 g/m²
Schälwiderstand	≥25 N/25mm
Kondenswasser-Beständigkeit	sehr gut
Flächengewicht Haftklebefilm	≥260 g/m²
Scherwiderstand	500 g/626mm²

Verarbeitung

Untergründe müssen trocken, frei von Trennmitteln wie z.B. Schmutz, Staub, Fett und Öl sein. Poröse oder sandende Untergründe vor der Verklebung gegebenenfalls mit der Haftgrundierung IT 1794 Primer vorstreichen oder PrimerSpray aufsprühen.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Beim Verlegen folgende Reihenfolge einhalten: unten waagerecht, dann senkrecht und zuletzt oben waagerecht.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

