

IT 978

Klebe-Dichtmasse auf der Rolle



2,0 mm dick | mit Fadengelege gelb | mit Fingerlift

Dichtet Luftdichtheitsebenen innen und aussen energetisch ab – selbstklebende Dichtmassenraupe mit sofortiger Funktionsfestigkeit, dauerelastisch. Für Bauteilanschluss- und Stossüberlappungsverklebung von Dampfbremsen und Folien.

Speziell auch für niedrigere, in der Baupraxis übliche, Oberflächen- und Umgebungstemperaturen ist IT 978 geeignet, da keine Aushärtung durch Verdunstung notwendig ist. Die Masse ist lösemittelfrei, selbstklebend, schwindfrei und sofort funktionsfest.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
10mm x 12m	10	CHF 1.65	CHF 19.80

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Träger	Fadengelege aus Polyester
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C empfohlen, ab -10 °C verarbeitbar
Lagerung	+15 °C bis +25 °C, trocken
Klebstofftyp	Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis
Alterungsbeständigkeit	hoch
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	exzellent
Schutzabdeckung	Silikonbeschichtetes Papier, gelb
Schälwiderstand	≥ 25 N / 0,025 m
Kondenswasser-Beständigkeit	hoch
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 1,5 - 2,0 mm

Anwendung

IT 978 haftet ausgezeichnet auf unterschiedlichsten Bauwerkstoffen (Stein, Beton, Putz, Holz und diversen Metallen) sowie zu den infrage kommenden Folien.

Verarbeitung

Der Klebefilm wird auf staub- und fettfreien Werkstoffen bzw. Substraten aufgetragen. Bei losen, sandigen oder faserigen Oberflächen ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung mit einem wirksamen Voranstrich, z.B. IT 1794 Primer durchzuführen. Besonders verarbeitungsfreundlich ist die stabile Papierabdeckung mit beidseitigem Überstand (Fingerlift 20 mm).

Durch leichtes Andrücken wird die Folie an IT 978 fixiert. Es ist keine Anpresslatte nötig. Durch eine saubere Verklebung werden die Hände beim Verarbeiten nicht schmutzig.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

