


G 606

Aluminium-Butyl-Klebeband



Reissdehnung: 20% | 1mm dick | UV-beständig | alu-walzblank

Dichtet, verklebt und schliesst im Dach- und Hochbau dauerhaft luft- und wasserdicht ab – auch als Reparaturband für Dachrinnen geeignet. Gerband 606 klebt und dichtet zuverlässig Metalle, Kunststoffe, Ziegelwerk, Beton und Holz.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
50mm x 10m	12	CHF 1.15	CHF 11.50
75mm x 10m	8	CHF 1.70	CHF 17.00
100mm x 10m	6	CHF 2.30	CHF 23.00
150mm x 10m	4	CHF 3.55	CHF 35.50
225mm x 10m	2	CHF 5.40	CHF 54.00
300mm x 10m	2	CHF 7.05	CHF 70.50

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.-** **10 % ab CHF 1'000.-** **15 % ab CHF 2'000.-**

Technische Daten

Träger	Alu/PETP-Verbundfolie
Innenkerndurchmesser	76mm
Temperaturbereich	-30 bis +80 °C, mit ansteigender Temp. wird die Klebmasse weicher und klebriger, bei Temp.-Niedrigung fester
Schälfestigkeit (bei 100 mm / min. 90°-Abzug)	≥ 15 N / 25 mm
Dicke Träger	0,025 mm
Gesamtdicke (ohne Trennlage)	ca. 1 mm
Reisskraft (DIN EN 14410)	ca. 60 N / 25 mm
Reissdehnung (DIN EN 14410)	ca. 20%
Trennlage	PE-Folie
Klebstofftyp	Butylkautschuk grau
Wasserbeständigkeit	dauerhaft beständig
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Nicht beständig gegen	Öle, viele organische Lösungsmittel z.B. Benzin
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch
Farbe Alu/PETP-Verbundfolie	alu-walzblank

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Anwendung

Gerband 606 wird zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau eingesetzt, als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre im Tiefbau, im Dachbereich als Reparaturband sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz zum wind- und dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten zur Einhaltung der DIN 4108 Teil 7 im Hochbau. Gerband 606 ist auf Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind. Poröse oder sandende Untergründe müssen vor der Verklebung ausreichend mit PrimerSpray oder der Haftgrundierung IT 1794 vorgestrichen werden. Gerband 606 ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verträglichkeit von Gerband 606 auf Gummi und Kunststoffen ist wegen evt. Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.