G 625 Butyl-Klebeband doppelseitig



Dicke: 1,5mm | mit PE-Fadengelege | schwarz

Dichtet Stösse und Fugen dauerhaft ab und verklebt Luftdichtheitsschichten auch auf rauen Dampfbremsfolien wind- und diffusionsdicht – zur Vermeidung von Kältebrücken und Feuchtigkeitswanderung.

Polypropylen-Gewebeträger beidseitig beschichtet mit kaltextrudiertem Butylkautschuk-Dichtstoff.

B x L	Rolle / Karton	Preis / lfm	Preis / Rolle
15mm x 10m	40	CHF 0.90	CHF 9.00

Mengenrabatt: **5 % ab CHF 500.–** **10 % ab CHF 1'000.–** **15 % ab CHF 2'000.–**

Technische Daten

Träger	PP-Fadengewebe
Temperaturbereich	-30 bis +80 °C, bei Temperaturanstieg wird die Masse weicher und klebriger
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Lagerung	+5 bis +25 °C
Gesamtdicke	1,5 mm
Schälfestigkeit (bei 100 mm / min. 90°-Abzug)	≥ 25 N / 25 mm
Klebstofftyp	Butylkautschuk / PIB
Wasserbeständigkeit	dauerhaft beständig
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Nicht beständig gegen	Öle, viele organische Lösungsmittel z.B. Benzin
Klebkraft	sehr hoch
Farbe Butylkautschuk	schwarz
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch

Anwendung

Luft- und wasserdichte Verklebung von Dachbahnen und Dampfbremsen im Dach-, Fenster- und Fassadenbereich.

Dichtung von Fugen, Stössen und Anschlüssen im Holz-, Glas- und Metallbau sowie Verklebung von Wärmedämmplatten.

Abdichtung von Luftschächten und Klimaanlagen.

Dichtung und Fixierung von Verkleidungen beim Schalterschrank- , Behälter- und Containerbau.

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

Die Untergründe müssen trocken und frei von Trennmitteln, wie z.B. Schmutz, Staub, Fett und Öl sein. Poröse Untergründe vor der Verklebung ausreichend mit Haftgrundierung IT 1794 Primer vorstreichen oder PrimerSpray verwenden. Gerband 625 ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verträglichkeit von Gerband 625 auf Gummi und Kunststoffen ist wegen evt. Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.