


IT 122

Dampfbremse Vlies mit Gittergelege


130 g/m² | sd-Wert 25m | weiss transparent

Ist als widerstandsfähige Dampfbremse mit reissfestem Gittergelege ideal für Aufsparrendämmungen und das Einblasen von Zellulose-Wärmedämmung geeignet.

B x L	Preis / m ²	ab 450 m ²	Preis / Rolle
1,5m x 50m	CHF 1.50	CHF 1.30	CHF 112.50
3m x 50m	CHF 1.50	CHF 1.30	CHF 225.00

Passend dazu: **IT 188** **IT 192** **IT 978** **IT W 64**

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Träger	dreilagige Funktionsverbundfolie
Farben	weiss, leicht transparent
Palette	1.5m Breite - 30 Rollen: 2250m ² 3m Breite 20Rollen: 3000m ²
Rollengewicht	1,5m = 10kg 3m = 20kg
Flächengewicht (DIN EN 1849-2)	130 g/m ²
Dampfdurchlässigkeit (EN 1931)	sd-Wert ca. 25 m
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E
Höchstzugkraft (EN 12311-2)	längs ≥ 270 N / 0,05 m quer ≥ 200 N / 0,05 m
Weiterreiss-Widerstand (EN 12310-1)	längs = 140 N quer = 160 N
Reissdehnung (EN 12311-2)	längs ≥ 20% quer ≥ 15%

Merkmale

Diese Vliesdampfbremse unterstützt die sichere, luftdichte Erstellung von Dach- und Wandkonstruktionen. Bereits direkt nach Einbau sorgt IT 122 für gutes, sicheres Austrocknen der Konstruktion und verhindert damit einen Feuchtigkeitsstau durch Bau- und Restfeuchte, der zu Schimmelbefall und Bauschäden führen kann.

Anwendung

IT 122 wird warmseitig im Innenbereich als Dampfbremse gemäss SIA 180 und DIN 4108-11 zum Ausbilden einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Konstruktion eingesetzt. Die Folie wird mit dem Tacker am Untergrund befestigt. Die Überlappung sollte ca. 0,1m betragen, dazu dient die aufgedruckte Linie als Verlegehilfe. Zur Verklebung eignet sich IT 192 als universelles und schmiegsames Band bei Folienüberlappungen, Durchdringungen und Reparaturstellen. Anschlüsse an Bauteile können mit der

Preise: exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus

doppelseitigen Klebe- und Dichtmasse IT 978 oder mit dem Folienkleber IT W64 hergestellt werden.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

